

Schubfester Parkettklebstoff

Bakit ESP

lieferbar ab
KW 10

- 1-komponentig
- gebrauchsfertig
- schubfest gemäß DIN EN 14293
- hohe Kohäsionskräfte
- sehr leichte Verstreichbarkeit
- optimaler Riefenstand
- verbrauchsoptimierte Rezeptur



Produktbeschreibung

Sehr emissionsarmer, lösemittel- und siliconfreier Einkomponentenklebstoff mit ausgezeichnetem Riefenstand und sehr guter Verstreichbarkeit für das schubfeste Verkleben von Parkett gemäß DIN EN 14293. Es werden keine migrationsfähigen Bestandteile verwendet. Geeignet für verschiedene Parkettarten wie Mosaikparkett, Stabparkett mit Nut und Feder, Hochkantlamellenparkett 10-23 mm, 10 mm Massivholz-Lamparkett, Holzpflaster RE/WE ohne Fahrverkehr, Fertigparkett 2-, 3- und mehrschichtig in Tafeln und Dielen, Massivholzdielen. Für Exotenhölzer bitte mit der Kiesel Anwendungstechnik Rücksprache halten.

Weiterhin geeignet für Korkbodenbeläge nach ISO 3813 bzw. DIN EN 12104 sowie mehrschichtige Korkbodenbeläge mit MDF/HDF-Mittellage und Kork-Gegenzug.

Zum Verkleben auf Zementestrich, Calciumsulfat(fließ)estrich, Spanplatten V 100 E1, OSB-Platten, abgesandeter Gussasphalt und auf sanierten, mit geeigneten **Kiesel**-Spachtelmassen gespachtelten Untergründen. Im System mit **Kiesel Bakit** Parkettveredelungs-Programm geprüft. **Bakit ESP** lässt sich auf vielen Untergründen ohne Vorstrich verarbeiten.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss nach VOB, Teil C, DIN 18356 Parkettarbeiten, DIN 18367 und DIN 68702 Holzpflasterarbeiten sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe nach dem aktuellen BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ sowie Merkblatt TKB-8 vorbehandeln. Gegebenenfalls Untergründe mit **Okamul PU-V schnell** (Durchhärtezeit mindestens 3 Stunden) grundieren und innerhalb von 48 Stunden belegen. Neu eingebrachte, abgesandete Gussasphaltestriche der Härteklasse IC 10 oder IC 15 und alte, festliegende, tragfähige Klebstoffreste brauchen nicht vorgestrichen werden. Genutzte Gussasphaltestriche der Härteklasse IC 10 oder IC 15 mit **Okamul PU-V schnell** (Durchhärtezeit mindestens 3 Stunden) grundieren. Auf saugfähigen Untergründen wie Zementestrich, Calciumsulfat(fließ)estrich kann zur Bindung von Microstaub der Untergrund mit **Bakit PV-Universal** vorgestrichen werden.

Ein Systemaufbau muss gewährleistet sein.

Verarbeitung

Gebinde öffnen und Folie sowie eventuell angehärteten Klebstoff entfernen. **Bakit ESP** mit der geeigneten Zahnpachtel auf den Untergrund auftragen. Nur so viel Klebstoff auftragen wie in 30 Minuten mit Parkett belegt werden kann. Parkett einschieben, ausrichten und festklopfen; auf eine vollflächige Benetzung achten. Klebstoffflecken auf lackierten Belägen sofort mit **Bakit RT** entfernen und mit **Bakit KR** oder **Bakit SP** nachwischen.

Bei glattkantigen Parkettelementen ist eine vollflächige Benetzung sicherzustellen, bei einer nicht vollflächigen Benetzung der Kopfenden kann dies zu Bewegungen auf der Klebstoffriege führen. Angebrochene Klebstoffmengen im Eimer sind zur Lagerung mit Folie abzudecken, um das Ausreagieren des Klebstoffs zu minimieren. Die Hinweise der Parketthersteller beachten.

Technische Eigenschaften

Farbe	beige
Mindestbodentemperatur	+15 °C
Ablüftezeit *	keine
Einlegezeit *	ca. 30 Minuten
Belastbar *	nach ca. 24 Stunden bei Fertigparkett nach ca. 12 Stunden
Schleifbar *	frühestens nach 24 Stunden
Fußbodenheizung	geeignet
Kennzeichnung nach GefStoffV	kennzeichnungsfrei
GISCODE	RS 10 nach TRGS 610
EMICODE	EC 1R ^{Plus} nach GEV
Lagerung	in geschlossenen Originalgebinden ca. 6 Monate lagerfähig

* Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.
Höhere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verkürzen,
niedrigere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verlängern diese Werte entsprechend.

Verbrauch

Zahnung	Parkett	Verbrauch
TKB B1	Korkbeläge nach ISO 3813 bzw. DIN EN 12104	ca. 400-500 g/m ²
TKB B3/B7	Mosaikparkett (DIN EN 13488)	ca. 750 g/m ²
TKB B7/B11	Hochkantlamellenparkett 10-23 mm (DIN EN 14761) Fertigparkett in Kurzstab (DIN EN 13489)	ca. 750-850 g/m ²
TKB B11/B15	Holzplaster RE/WE (DIN 68702) 10 mm Massivholz-Lamparkett (DIN EN 13227) mehrschichtige Korkbeläge	ca. 900-1100 g/m ²
TKB B15	Stabparkett (DIN EN 13226) Massivholzdielen (DIN EN 13229) Fertigparkett in Dielenformat (DIN EN 13489)	ca. 850-1100 g/m ²

Verbrauch ist abhängig u.a. von der Untergrundbeschaffenheit

Reinigung

Werkzeug umgehend mit **Bakit RT** reinigen.

Verpackung/Palettierung

Verpackung	Artikelnummer
33 x 17 kg Kunststoffeimern	46052

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 11.02.2013/lo