



## Technisches Merkblatt

## SealerOnly H<sub>2</sub>O

- muss nicht mehr grundiert werden
- für Wohnbereich
- leichte Verarbeitung
- NMP -frei

Typ:	Wässriger Lack für die Versiegelung von Parkett auf Basis eines Polyurethan-Copolymers mit einer guten <b>Holzanfeuerung</b> . Lieferbar in glanz, halbmatt und matt.
Verdünner:	Der Lack gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.
Reiniger:	Sofort nach Beendigung der Arbeit mit <b>kaltem</b> Wasser.
Lagerfähigkeit:	ca. 6 Monate im ungeöffneten Originalgebäude. Gebinde stets gut verschlossen und kühl lagern. <b>Wichtig:</b> Verschlussgewinde immer sauber reinigen ! <b>Frostempfindlich</b> , nicht unter 10°C lagern !
Vorbereitung:	Der Lack ist gebrauchsfertig und benötigt grundsätzlich keinen Härterzusatz. <b>SealerOnly H<sub>2</sub>O</b> ist selbstvernetzend. <i>Zur Erhöhung der Absatzstreifen- und Chemikalien-Beständigkeit, kann dem Lack 2% Härter Lyssolen H<sub>2</sub>O zugemischt werden. (Nur im letzten Anstrich nötig).</i>
Verarbeitung:	Der zu versiegelnde Parkett muss sauber geschliffen und frei von Wachs-, Öl- und Fettrückständen sein. Den letzten Schliff empfehlen wir mit Papier Korn 120. Der Schleifstaub muss sorgfältig mit dem Staubsauger aufgenommen werden. Je sauberer diese Arbeit gemacht wird, umso feiner wird die Lackoberfläche. <b>SealerOnly H<sub>2</sub>O braucht keine Grundierung !</b>
Auftragsart:	Lack mit Roller (Sieglungsroller 7mm oder Microfaserrolle 12mm) auftragen.
Wichtig:	Die Holzfeuchtigkeit sollte nicht über 12-13 % liegen. Nicht geeignet für Birnbaum. Bei Anwendung auf <b>nicht schubfest und vollflächig verklebtem Parkett</b> nur nach Rücksprache mit unsere Anwendungstechnik.
Trocknung:	Obwohl <b>SealerOnly H<sub>2</sub>O</b> relativ schnell trocknet, sollte mindestens 2-3 Stunden mit den Zwischenschliff gewartet werden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Benutzung:	Nach ca. 8 Std. nach dem letzten Anstrich kann der Boden vorsichtig betreten werden. Nach 1 Woche ist der Lack ausgehärtet und er kann feucht gereinigt und die Teppiche können ausgelegt werden. Ein für wässrige Parkettlacke geeignetes Parkettpflegemittel darf frühestens nach einer Aushärtungszeit von 20 Tagen aufgetragen werden. Rutschhemmende Unterlagen für Teppiche müssen für wässrige Lacke geeignet sein und dürfen erst nach einer Aushärtungszeit von 1 Woche ausgelegt werden.



**Eigenschaften:** Der Lackfilm von **SealerOnly H<sub>2</sub>O** ist ausserordentlich zähelastisch und hat eine grosse Abriebfestigkeit.  
**SealerOnly H<sub>2</sub>O weist eine minimale Kantenverklebung auf, daher muss nicht grundiert werden !**

**Verbrauch:** Pro m<sup>2</sup> Fläche und Anstrich benötigen wir 100-150g **SealerOnly H<sub>2</sub>O**, je nach Holzart. Wir empfehlen 2-3 Anstriche.  
**Den 1. Anstrich möglichst satt auftragen !**  
**Minimale Auftragsmenge 300g/m<sup>2</sup> !**

**Empfohlener Aufbau:**

2-3 Anstriche **SealerOnly H<sub>2</sub>O**

**Bemerkungen:** Die Arbeiten sollten nicht unter einer Raum- und Materialtemperatur (Parkett) von 15°C ausgeführt werden.  
Im Sommer sollte nie während der grössten Tageshitze und auf keinen Fall bei direkter Sonneneinstrahlung gearbeitet werden.

**ACHTUNG:** **Bigler AG übernimmt keine Haftung und Garantie sollte dieser Lack durch Weichmacher systemfremder Parkettleime beschädigt werden! Bitte klären Sie mit Leimherstellern /-Lieferanten ab, ob der jeweilige Leim Weichmacherwanderung aufweist oder nicht!**

**Physiologische Wirkung:** **Unbedingt Warnung auf der Packung und Sicherheitsdatenblatt beachten !**

Parkettlacke und Parkettleime Spezialisten.  
Vernis et colles à parquet du SP