



Technisches Merkblatt

MultiSealer H₂O

- muss nicht mehr grundiert werden
- für stark bis sehr stark strapazierte Parkettböden
- sehr abriebsfest
- leichte Verarbeitung
- sehr gut schleifbar
- NMP-frei



Typ:	Wässriger Lack für die Versiegelung von Parkett auf Basis Polyurethan und Acrylat mit hohem Festkörper. Lieferbar in glanz, halbmatt und matt.
Verdünner:	Der Lack ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.
Gerätereiniger:	Die Arbeitsgeräte sofort nach Beendigung der Arbeit mit kaltem Wasser reinigen.
Lagerfähigkeit:	6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Gebinde stets gut verschlossen und kühl lagern. Wichtig: Verschlussgewinde immer sauber reinigen ! Frostempfindlich , nicht unter 10°C lagern !
Vorbereitung:	Der Lack ist gebrauchsfertig, MultiSealer H₂O ist selbstvernetzend.
Verarbeitung:	Der zu versiegelnde Parkett muss sauber geschliffen und frei von Wachs-, Öl- und Fettrückständen sein. Den letzten Schliff empfehlen wir mit Netz Korn 120. Der Schleifstaub muss sorgfältig mit dem Staubsauger aufgenommen werden. Je sauberer diese Arbeit gemacht wird, umso feiner wird die Lackoberfläche.
Auftragsart:	Lack mit Roller (Microfaserrolle 12mm) auftragen.
Wichtig:	Nicht geeignet für Birnbaum. Bei Anwendung auf nicht schubfest und vollflächig verklebtem Parkett nur nach Rücksprache mit unsere Anwendungstechnik.
Trocknung:	Obwohl MultiSealer H₂O relativ schnell trocknet, sollte mindestens 2-3 Stunden mit den Zwischenschliff gewartet werden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Benutzung:	Ca. 8 Std. nach dem letzten Anstrich kann der Boden vorsichtig betreten werden. Nach 1 Woche ist der Lack ausgehärtet und er kann feucht gereinigt und die Teppiche können ausgelegt werden. Ein für wässrige Parkettlacke geeignetes Parkettpflegemittel darf frühestens nach einer Aushärtungszeit von 20 Tagen aufgetragen werden. Rutschhemmende Unterlagen für Teppiche müssen für wässrige Lacke geeignet sein und dürfen erst nach einer Aushärtungszeit von 1 Woche ausgelegt werden.



Eigenschaften: Der Lackfilm von **MultiSealer H₂O** ist ausserordentlich zähelastisch und hat eine grosse Abriebfestigkeit.
MultiSealer H₂O weist eine minimale Kantenverklebung auf, daher muss nicht grundiert werden!

Verbrauch: Pro m² Fläche und Anstrich benötigen wir 100-150g **MultiSealer H₂O**, je nach Holzart. Wir empfehlen 2-3 Anstriche.
Den 1. Anstrich möglichst satt auftragen!
Minimale Auftragsmenge 300g/m² !

Empfohlener Aufbau:

2-3 Anstriche **MultiSealer H₂O**

Bemerkungen: Die Arbeiten sollten nicht unter einer Raum- und Materialtemperatur (Parkett) von 15°C ausgeführt werden.
Im Sommer sollte nie während der grössten Tageshitze und auf keinen Fall bei direkter Sonneneinstrahlung gearbeitet werden.

ACHTUNG: **Bigler AG übernimmt keine Haftung und Garantie sollte dieser Lack durch Weichmacher systemfremder Parkettleime beschädigt werden! Bitte klären Sie mit Leimherstellern /-Lieferanten ab, ob der jeweilige Leim Weichmacherwanderung aufweist oder nicht!**

EMICODE : EMICODE EC 1– sehr emissionsarm

Physiologische Wirkung: **Unbedingt Warnung auf der Packung und Sicherheitsdatenblatt beachten!**

Januar 2017 Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit!
Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.