



Fiche technique

SealerOnly H₂O

- n'exige pas de couche de fond
- secteur habitation
- mise en oeuvre facile
- sans NMP

- Type: Vernis aqueux à base d'un copolymère de polyuréthane pour la vitrification de parquets animant le bois.
Livrabable en brillant, satiné et mat.
- Dilutif: Ce vernis est prêt à l'emploi et ne doit plus être dilué.
- Nettoyant des outils: Nettoyer avec de l'eau **froide** sitôt le travail terminé.
- Stabilité au stockage : Env. 6 mois, dans des bidons original, non ouverts.
Entreposer les bidons toujours bien fermés, et au frais.
Important: toujours bien nettoyer le filetage de la fermeture !
Protéger du froid, ne pas stocker en dessous de 10°C.
- Préparation: Le vernis est prêt à l'emploi et n'a pas besoin de durcisseur.
SealerOnly H₂O est autoréticulant.
Pour augmenter la résistance contre les traces des souliers et aux produits chimiques domestiques on peut ajouter au vernis 2% Durcisseur Lyssolen H₂O (Ajouter que dans la dernière couche)
- Mise en œuvre : Le parquet à sceller doit être poncé proprement et être exempt de résidus de cire, huile ou graisse. Nous recommandons de faire le dernier ponçage avec du papier à grain 120.
La poussière de ponçage doit être éliminée soigneusement avec un aspirateur.
Plus le travail est fait proprement, plus la surface du vernis est fine.
SealerOnly H₂O n'exige pas de couche de fond !
- Mode d'application: Appliquer le vernis au moyen d'un rouleau à poils longs 7mm ou microfibrilles 12mm.
- Important: L'humidité du bois ne devrait pas être supérieure à 12-13%.
Ne convient pas pour le poirier.
Ne pas utiliser sur un parquet non collé pleine surface et ne résistant pas au cisaillement, ou uniquement après en avoir discuté avec notre service technique d'application.
- Séchage: Bien que le séchage de **SealerOnly H₂O** soit relativement rapide, il faut attendre 2 à 3 heures au moins pour le ponçage intermédiaire (selon la température et l'humidité de l'air).
- Utilisation : Le sol est praticable avec précaution env. 8h après la dernière couche. Après 1 semaine, le vernis a durci et peut être nettoyé avec un chiffon humide, et les tapis peuvent être mis en place.
Un produit d'entretien conçu pour les vernis à parquet à l'eau peut être appliqué au plus tôt après 20 jours de durcissement.
Les sous-tapis antidérapants doivent convenir pour les vernis à l'eau et n'être mis en place qu'après 1 semaine de durcissement.



Propriétés: Le film formé par **SealerOnly H₂O** est viscoplastique et témoigne d' une bonne résistance à l'abrasion.
SealerOnly H₂O présentant un collage latéral des lames minimal, il n'exige pas de couche de fond.

Consommation: 100-150g/m² de **SealerOnly H₂O** sont nécessaire par m² de parquet et par couche, selon le genre de bois.
Nous recommandons l'application de 2 à 3 couches.
Appliquer la première couche assez largement !
Quantité minimale pour l'ensemble des couches 300g/m².

Structure conseillée :

2-3 couches **SealerOnly H₂O**

Remarque: Lors de la mise en œuvre, les températures du local et du parquet ne doivent pas être inférieures à 15°C. En été on doit éviter de travailler pendant la plus grande chaleur du jour et d'avoir du soleil direct sur le sol à traiter.

Attention : *Bigler AG n'assume aucune responsabilité et ne donne aucune garantie en cas d'interférence de ce vernis pour parquets avec des plastifiants contenus dans d'autres colles pour parquets. Veuillez vous informer auprès du producteur/fournisseur de la colle pour vérifier si cette dernière peut causer une migration du plastifiant.*

Effet physiologique: Observer absolument l'avertissement sur l'emballage et la feuille des données de sécurité !